

Официальный дистрибьютор

Stucco Italiano в России

www.stuccoitaliano.net

8-495-923-45-80

E-mail: contact@stuccoitaliano.net



## ДИЛАВАТО

### Известковое фасадное покрытие

<b>Описание:</b>	Мелкий, плотный порошок с мраморной крошкой
<b>Назначение:</b>	Применяется для фасада и внутренней отделки, для обеспечения высокой стойкости поверхности или создания выраженного рельефа
<b>Состав:</b>	Натуральная минеральная известь, добавки из зерен цветного мрамора, специальные порошковые калиброванные частицы
<b>Упаковка</b>	Пример кварцевый – 2кг, 6кг Дилавато – 20кг Гидро Финиш – 1л, 5л
<b>Расход</b>	Пример кварцевый – 2 кг: 12-15м <sup>2</sup> ; 6кг: 35-45м <sup>2</sup> Дилавато – 5-6 м <sup>2</sup> Гидро Финиш - 1л: 4-6м <sup>2</sup> ; 5л: 20-30м <sup>2</sup>
<b>Цвет</b>	Белый, светло-желтый, охра, светло-красный
<b>Вид поверхности</b>	Матовая, рельефная
<b>Температура нанесения</b>	От +8 С° до +28 С° При относительной влажности менее 80%
<b>Разведение</b>	Пример кварцевый до 10% (на фасад) Пример кварцевый 20-30% Разведение материала водой до 30%
<b>Высыхание</b>	Пример кварцевый - 3-6 часов Дилавато – 12-24 часов
<b>Стойкость</b>	Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних и внешних работ
<b>Эксплуатация</b>	Моется мыльной водой или распространёнными щадящими средствами по уходу.
<b>Безопасность</b>	Избегать попадания в глаза. В случае попадания обильно промыть глаза водой. Держать в недоступном для детей месте.
<b>Инструменты</b>	Универсальный валик, шпатель и полутерок из нержавеющей стали, резиновый полутерок
<b>Очищение инструмента</b>	Водой, сразу после использования
<b>Сроки хранения</b>	Разбавленный водой материал хранится не более 12 часов. В сухом виде материал может храниться от 12 до 24 месяцев, в герметичной, заводской упаковке при температуре 5-30, влажность менее 80%
<b>Нанесение</b>	Первый слой наносить металлическим шпателем, равномерно на всю поверхность. Толщина будет зависеть от подготовки поверхности (до 3 кг на 1м <sup>2</sup> ). После первого слоя рекомендуется поменять все малярные ленты вокруг дверей, окон и потолка. После высыхания первого слоя наносится второй, равномерно на поверхность и приглаживается сухим резиновым полутерком круговыми движениями, для выравнивания поверхности. Через 10-15 мин. процедуру необходимо повторить. Через 20-40 мин. необходимо смочить резиновый полутерок водой и промыть поверхность круговыми движениями смывая известковый налет с

	<p>мраморных частичек. Резиновый полутерок необходимо постоянно промывать в чистой воде. При необходимости, до полного высыхания материала, процедуру можно повторить, для получения более контрастного эффекта. Маскировочные ленты удаляются до полного высыхания материала. Через 48-72 часа ручным распылителем или кистью наносится Гидро Финиш в 2-3 слоя, каждый последующий слой наносится на полностью просохшую поверхность.</p>
<b>Хранение и транспортировка</b>	<p>В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при температуре от +5 до +30, при влажности менее 80%.</p>

**Примечания:**

- **Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому необходимо перед началом работ материал из разных партий смешать и сделать пробный выкрас.**
- **Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!**