

Официальный дистрибьютор

Stucco Italiano в России

[www.stuccoitaliano.net](http://www.stuccoitaliano.net)

8-495-923-45-80

E-mail: [contact@stuccoitaliano.net](mailto:contact@stuccoitaliano.net)



## ИНТОНАКИНО

Традиционное итальянское покрытие на известковой основе  
для внутренних и внешних работ

<b>Описание:</b>	Белая, густая масса мелкой, средней и крупной зернистости.
<b>Назначение:</b>	Натуральное настенное покрытие на известковой основе. Применяется для внутренних и внешних отделок.
<b>Состав:</b>	Выдержанная гашеная известь, фильтрованная, мельчайший мраморный порошок и специальные мраморные гранулы, вода и специальные добавки в сухом виде из которых виниловая смола, целлюлоза и растительные крахмалы.
<b>Упаковка</b>	Пример кварцевый – 2 кг, 6 кг Интонакино Фин – 16 кг Интонакино Медиум – 16 кг Гидро Финиш – 1л, 5л
<b>Расход</b>	Пример кварцевый – 2 кг:12-15м <sup>2</sup> ; 6кг:35-45м <sup>2</sup> Интонакино Фин - 8-10м <sup>2</sup> (1400-1800 гр/м <sup>2</sup> ) Интонакино Медиум - 5-7 м <sup>2</sup> (1800-2100 гр/м <sup>2</sup> ) Гидро Финиш – 1л:4-6м <sup>2</sup> ; 5л:20-30м <sup>2</sup>
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Вид поверхности</b>	Гранулированное, шероховатое, матовое покрытие
<b>Температура нанесения</b>	мин +8 <sup>0</sup> С макс +28 <sup>0</sup> С Отн.вл. < 85 %
<b>Разведение</b>	Пример кварцевый (на фасад) – до 10% Пример кварцевый (для внутренних работ) – 20-30% Масса полностью готова к использованию
<b>Высыхание</b>	4-6 часов на ощупь 48 часов полное высыхание
<b>Стойкость</b>	Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних и внешних работ
<b>Эксплуатация</b>	Моется мыльной водой или распространёнными щадящими средствами по уходу.
<b>Безопасность</b>	Материалы на базе извести очень едкие, поэтому в случае попадания на кожу или в глаза необходимо тщательно промыть их водой. Держать в недоступном для детей месте.
<b>Инструменты</b>	Металлический полутерок, резиновый полутерок
<b>Очищение инструмента</b>	Водой, сразу после использования
<b>Сроки хранения</b>	24 месяца в герметичной заводской упаковке
<b>Нанесение</b>	Покрытие наносится на предварительно подготовленные поверхности, отшпаклеванные и прогрунтованные грунтом Пример кварцевый. Первый слой материала наносится равномерно на всю поверхность. После первого слоя рекомендуется поменять все малярные ленты вокруг дверей, окон и потолка. Второй слой наносится равномерно на полностью высохшую поверхность и приглаживается резиновым полутерком круговыми движениями. Для достижения более гладкой поверхности через 10-15 (от начала

	нанесения) можно поверхность пригладить металлическим полутерком. Маскировочные ленты удаляются до полного высыхания материала. Через 48-72 часа ручным распылителем или кистью наносится Гидро Финиш в 2-3 слоя, каждый последующий слой наносится на полностью просохшую поверхность.
<b>Хранение и транспортировка</b>	В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при температуре от +5 до +30, при влажности менее 80%.

**Примечания:**

- Устойчивость к УФ зависит от цвета (станд. ASTM).
- Сопrotивляемость пару 12 +/- 2 средняя (станд. ASTM).
- Проницаемость пара гр/м2 \* 24ч = 590 +/- 40 (станд. ASTM).
- Процесс карбонизации, как и в случае с любым материалом на базе гашеной извести, довольно продолжительный, 180 дней.
- **Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому необходимо перед началом работ материал из разных партий смешать и сделать пробный выкрас.**
- **Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!**