

Официальный дистрибьютор

Stucco Italiano в России

www.stuccoitaliano.net

8-495-923-45-80

E-mail: contact@stuccoitaliano.net



МАРМОРИНО МЕТАЛЛИК

Марморино с металлическим блеском

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание: | Густая (серебряная, золотая, медная) масса, с металлическим блеском |
| Назначение: | Применяется для внутренних отделок как дополнительный декоративный эффект. |
| Состав: | Выдержанная гашеная известь, фильтрованная, мраморный порошок, металлические порошки, виниловое связующее и добавки растительного происхождения. |
| Упаковка | Пример концентрированный – 1л, 2л Марморино Металлик – 8кг Воск Металлик – 1кг, 2кг Гидро Финиш – 1л, 5л |
| Расход | Пример концентрированный – 1л : 90-120м ² ; 2л : 180-240м ² Марморино Металлик – 8кг: 10-15м ² Воск Металлик – 1кг: 22-25м ² , 2кг: 45-50м ² Гидро Финиш – 1л: 8-10м ² ; 5л: 40-50м ² |
| Цвет | Материал производится в трех цветах: Золотой, Серебряный, Медный. |
| Вид поверхности | Гладкая, мерцающая, шелковистая поверхность |
| Температура нанесения | от +8°С до +28°С Относ. влаж. < 85 % |
| Разведение | Полностью готова к использованию |
| Высыхание | 3 часа при 20°С на ощупь 48 часов поверхностное |
| Стойкость | Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних и внешних работ |
| Эксплуатация | Моется мыльной водой или распространёнными щадящими средствами по уходу после нанесения защитного материала |
| Безопасность | Известь - материал очень едкий. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды, избегая трения. Держать в недоступном для детей месте. |
| Инструменты | Большая кельма, средняя кельма, мягкая ткань, полутёрка с поролоновой губкой |
| Очищение инструмента | Водой сразу после использования |
| Сроки хранения | 24 месяца, не допускать замерзания и высоких температур |
| Нанесение | Покрытие наносится на предварительно подготовленные поверхности, ровно отшпаклеванные и прогрунтованные. Пример концентрированным. Глубина и прозрачность покрытия достигается специальной техникой нанесения (от 2 до 3 слоёв материала). Первый слой тонкий, сплошной наносится полутёрком равномерно на всю стену и задаёт тон будущему рисунку. После первого слоя рекомендуется поменять все малярные ленты вокруг дверей, окон и потолка. Все последующие слои – отделочные, наносятся |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (рисуются) с интервалом в 2 часа шпателями или полутерками меньшей величины, отдельными, короткими, несимметричными мазками с промежутками, на пересечение с предыдущими, и так до тех пор, пока пятнистость не станет еле уловимой, как игра света и тени. После высыхания последнего слоя на покрытие наносится защитный воск или Гидро Финиш. Маскировочные ленты удаляются до полного высыхания материала. |
| Хранение и транспортировка | В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при температуре от +5 до +30, при влажности менее 80%. |

Примечания:

- Процесс карбонизации, как и в случае с любым материалом на базе гашеной извести, довольно продолжительный, 180 дней.
- **Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому необходимо перед началом работ материал из разных партий смешать и сделать пробный выкрас.**
- **Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!**