

Официальный дистрибьютор

Stucco Italiano в России

www.stuccoitaliano.net

8-495-923-45-80

E-mail: contact@stuccoitaliano.net



СЕТА

Стойкое покрытие с эффектом жемчуга

Описание:	Густая, рыхлая, светло серая масса с мерцающими частицами.
Назначение:	Натуральное настенное покрытие на известковой основе. Применяется для внутренней отделки стен. Имитирует натуральную мягкую ткань.
Состав:	Микро волокна, выдержанная гашеная известь, тончайший мраморный порошок, металлический перламутровый порошок, вода, специальные добавки.
Упаковка:	Пример кварцевый – 2кг; 6кг Сета – 8кг; 20кг Краситель – 20-480мл Гидро Финиш – 1л, 5л.
Расход:	Пример кварцевый – 2кг: 12-14м ² ; 6кг: 35-40м ² Сета – 8кг: 4-5м ² ; 20кг: 11-12м ² Краситель – 20-480мл, в зависимости от нужного цвета Гидро Финиш – 1л: 6-8м ² ; 5л: 30-40м ² .
Цвет:	Пример кварцевый – белый Сета – светло серый Гидро Финиш – белый.
Вид поверхности:	Гладкий, с приятным легким глянцем, передающим оттенки освещенности с жемчужными отблесками.
Температура нанесения:	От + 15 С° до +30 С°.
Разведение:	Материал готов к использованию.
Высыхание:	Сухая на ощупь через 24 часа, при температуре +20 С°.
Стойкость:	Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних работ.
Эксплуатация:	Моется мыльной водой или распространенными щадящими средствами по уходу.
Безопасность:	Материалы на базе извести очень едкие. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды, избегая трения, чтобы не допустить повреждений, связанных с присутствием кварцевых и мраморных гранул. Держать в недоступном для детей месте. Не воспламеняется, не содержит вредных веществ.
Инструменты:	Полутерок металлический шпатель, полутерок пластиковый, поролоновый полутерок.
Очищение инструмента:	Водой сразу после нанесения.
Срок хранения:	От 18 до 24 месяцев, при герметично закрытой упаковке.

Нанесение:	<p>Покрытие наносить на заранее подготовленные поверхности, ровно отшпаклеванные и прогрунтованные одним слоем. Пример кварцевый. После открытия емкости материала Сета, размешать миксером-смесителем до однородной массы и затем добавить весь необходимый краситель, повторно перемешать до полной однородности цвета.</p> <p>Наносить тонким и равномерным слоем на всю поверхность, используя металлический полутерок. После первого слоя рекомендуется поменять все малярные ленты вокруг дверей, окон и потолка. После полного высыхания (12-24 часа) наносится второй слой с небольшими перепадами на стене тем самым создавая необходимый рисунок. Третий слой наносится равномерно на всю поверхность после того, как влага с поверхности второго слоя уже впиталась, но материал еще до конца не высох. Через 10-30 мин (от начала нанесения третьего слоя) поверхность «выравнивается» поролоновым полутерком круговыми движениями и уплотняется пластмассовым полутерком для образования гладкой поверхности. Маскировочные ленты удаляются до полного высыхания материала.</p>
Хранение и транспортировка:	<p>В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при условии недопущения замерзания, а так же очень высоких температур.</p>

Примечания:

- **Процесс карбонизации, как и в случае с любым материалом на базе гашеной извести, довольно продолжительный, 180 дней.**
- **Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому необходимо перед началом работ сделать пробный выкрас покрытия, при этом материал из разных партий необходимо предварительно смешать.**
- **Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!**